

Технические требования REXCOURT (Wood, Solid, Badminton/Table tennis)

		Параметры	Единица измерения	Значение			Метод тестирования
				G-4000	G-6000	G-8000	
Описание		Общая толщина	мм	4,5	6,5	8,0	
		Ширина рулона	м	1,8	1,8	1,8	
		Длина рулона	м	20	16(20*)	11(20*)	*-под заказ
		Вес	кг/м2	3,1	4,2	5,2	
Характеристики	Безопасность	Поглощение удара	Мин. 25%	30%	33%	48%	DIN V18 032-2
		Противоскользящие характеристики	Мин. 0,4 - макс. 0,6	0,4-0,6	0,4~0,44	0,57~0,95	DIN V18 032-2
	Деформации	Вертикальная деформация	Макс. 3,0 мм	1,4 мм	0,9 мм	1,9 мм	DIN V18 032
		Прогиб	Макс. 0%	0%	0%	0%	DIN V18 032-2
		Отскок мяча	Мин. 90%	99%	99%	98%	DIN V18 032-2
	Долговечность	Поведение под воздействием качения	1000 Н	1000 Н	1000 Н	1000 Н	DIN V18 032-2
		Ударопрочность	Мин. 8 Nm	12 Nm	12 Nm	11 Nm	DIN V18 032-2
		Остаточная деформация	Макс. 0,5 мм	0,19 мм	0,17 мм	0,22 мм	DIN V18 032-2
Технические характеристики		Устойчивость к воздействию химических веществ	Отлично	Отлично	Отлично	Отлично	KSM 3802-99
		Потери при нагревании	<2,5%	1,0%	0,9%	0,9%	KSM 3802-99
		Изменения длины при нагревании	<0,5% (Ш)	0,01%	0,03%	0,02%	KSM 3802-99
			<0,5% (Д)	0,03%	0,04%	0,05%	KSM 3802-99
	Анти-бактериальные	Активность бактерий на поверхности	Класс	Класс 0	Класс 0	Класс 0	ASTM G21-96
		Сопrotивляемость воздействию бактерий	%	99,8%	99,8%	99,8%	FC-TM-20-01
	Звуковые	Звукоизоляция	дБ	Δ24	Δ25	Δ28	Jeonnam Univ



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 5/6
тел. (8652) 55-19-55, 21-64-57