

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



TARAFLEX® SURFACE

Описание	стандарт	
Описание поверхности		
Обработка поверхности		Protecsol® тройного действия
Поверхностный слой		D-Max™
Вспененная подложка		-
Толщина	EN 428	2,1 мм
Вес	EN 430	3,0 кг/м²
Длина	EN 426	макс. 30 м
Ширина	EN 426	1,5 м
Спортивные характеристики		
Амортизация ударов	DIN 18032	-
Отдача энергии	NF P 90 203	-
Коэффициент скольжения	DIN 18032	0,4 – 0,6
Отскок мяча	DIN 18032	≥ 99%
Скорость	ITF	-
Технические характеристики		
Износостойкость	EN ISO 5470-1	≤ 300 мг
Ударопрочность	EN 1517	≥ 8 Н/м
Остаточные впадины	EN1516	≤ 0,5 мм
Классификация		
Огнестойкость	EN 13501-1	Cfls1
Огнестойкость	ASTM E 648	Класс 1 ≥ 0,45
Огнестойкость	prEN 11925	Cfls1
Бактерицидная и фунгицидная обработка	-	Sanosol®



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 5/6
тел. (8652) 55-19-55, 21-64-57