

ПРАЙМЕР 1104

Универсальная полиуретановая грунтовка без растворителей.

Однокомпонентный полиуретановый материал для грунтования бетонных и др. оснований на цементной основе при устройстве тонкослойных и наливных покрытий пола, монолитных эластомерных кровель и гидроизолирующих покрытий. Отверждается влажностью воздуха. Не содержит органические растворители.

Основные свойства:

- Не содержит органические растворители. Отсутствует запах при нанесении.
- Эффективно запечатывает верхний слой высокопористых поверхностей.
- Высокая адгезия к основанию и химическая стойкость.
- Пригоден для нанесения на дерево, литой асфальт, гипс, ДСП, ГВЛ.
- Готовый к применению материал.
- Экономичность и простота применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Основа	полиуретановый преполимер
Плотность (при + 20°C)	1,2 кг/л
Содержание нелетучих веществ	98 ± 2 масс. %
Внешний вид:	вязкая жидкость желто-коричневого цвета
Адгезионная прочность	не менее 2,5 Н/мм ²
Упаковка	105 кг, 29 кг и 5 кг (Тара - металлические бочки с герметичными крышками).
Гарантийный срок хранения	6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в оригинальной упаковке)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРАЙМЕР 1004 применяется как грунтовочный состав при устройстве систем монолитных полиуретановых покрытий пола на основе материалов **ПОЛИПЛАН, ПОЛИФЛЕКС**, и монолитных кровельных покрытий на основе материалов **ЭКСТРАПЛАН, ЭЛАСТОПЛАН**.

Особенно эффективен при нанесении на сильнопористые и впитывающие поверхности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Требования к основанию и подготовке бетонного основания

Свойства основания и подготовка поверхности для выполнения монолитных полимерных покрытий пола должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Основание должно чистым, сухим (влажность не более 4% масс., прочным (на сжатие — не менее 20 Н/мм², на отрыв — не менее 1,5 Н/мм²), свободным от следов масла, жира, ГСМ, участков старого покрытия, препятствующих нормальной адгезии.

Температура в рабочей зоне.

Температура поверхности основания и окружающего воздуха в рабочей зоне:

min — не менее + 10°C

max — не более + 25°C

Относительная влажность воздуха.

Не более 70%.

Внимание! Температура поверхности основания должна быть min на 3°C выше точки росы.

Способ нанесения.

Нанесение нейлоновым или меховым валиком с коротким ворсом.

НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ! НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЛУЖ И ПРОЛИВОВ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ!

Места, где грунтовка полностью впиталась в основание грунтуются еще раз. Качественно огрунтованная поверхность должна выглядеть слегка глянцево.

Покрывные слои покрытий (эмалевых, наливных, высоконаполненных) наносятся не позднее, чем через 24 часа после полного высыхания грунтовочного слоя.

Очистка инструмента.

После окончания работ инструмент немедленно очищают с помощью органических растворителей (ксилол, сольвент, ацетон и др.). Отвержденный материал с инструмента удаляется только механически.

Время отверждения покрытия (при $t=20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 60%)

пешеходные нагрузки	- через 12 ч.
можно наносить следующий слой либо другой покрывной материал	- через 12 ч., но не позднее чем через 24 ч.

Теоретический расход материала.

Расход зависит от свойств основания: материала основания, впитывающей способности, пористости.

Рекомендованный расчетный расход:

0,25 — 0,35 кг/ м² (бетонное основание М200)

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

После полного отверждения покрытие является абсолютно безопасным и разрешено к эксплуатации в общественных, производственных и жилых помещениях, на предприятиях пищевой промышленности, в детских и медицинских учреждениях, школах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное искрящее электрооборудование, открытый огонь.

Работы с применением материала производить в проветриваемом или оборудованном принудительной вентиляцией помещении. Не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот.

При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками.



**ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99**