



РИЗОГАРД - 7510

Мембранообразователь

Однокомпонентный низковязкий состав на основе водной дисперсии акрилового латекса. В емкости материал имеет белый цвет, в тонкой пленке после высыхания – бесцветен.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Предназначен для образования защитной мембраны, препятствующей испарению влаги из свежееуложенной бетонной смеси, упрочняющих цементных смесей, цементосодержащих растворов и создания условий для полного протекания реакции твердения бетона и образования цементного камня.

Предназначен для пропитывания свежееуложенной бетонной смеси, упрочняющих цементных смесей, цементосодержащих растворов для внутренних и наружных работ в промышленном и гражданском строительстве.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- хорошо впитывается и проникает в бетон;
- упрочняет основание;
- уменьшает образование пыли;
- препятствует быстрому испарению влаги из бетона;
- предохраняет бетон от растрескивания;
- улучшает внешний вид;
- быстро отверждается;
- экономичен (малый расход);
- при нанесении на старый бетон уменьшает образование пыли, облегчает уборку.

СЕРТИФИКАТЫ.

- Гигиеническое заключение центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Московской области № 50.99.16.221.П.15402.06.4 от 23.06.04 г.

РАСХОД:

Мембранообразователь для упрочнителя бетона:

Ризогард™ - 7510 (зависит от пористости поверхности) - $0,10 \div 0,15$ кг/м²
(при необходимости можно нанести 2-й слой)

В качестве гидрофобизатора для минеральных оснований:

Ризогард™ - 7510 (зависит от пористости поверхности) - $0,10 \div 0,15$ кг/м²
(при необходимости можно нанести 2-й слой)

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- На поверхности не должно быть стоячей воды, капель росы;
- Максимальная относительная влажность воздуха - 85%;
- Максимальный расход $0,15$ кг/м²;
- Защита от дождя и протечек воды в течение 2 часов (20°C), 4 часов (10°C);
- Минимальная температура основания при нанесении покрытия - $+ 5^{\circ}\text{C}$.
- Максимальная температура основания при нанесении покрытия - $+ 30^{\circ}\text{C}$

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Поверхность должна быть чистой, не содержать стоячей воды, капель росы. Загрязнения, такие как песок, грязь, масло, смазки, остатки резины и т.д. удалить механически с помощью скребка или щетки.

СМЕШИВАНИЕ.

Канистру с мембранообразователем перед применением 3 - 4 раза энергично встряхнуть, чтобы перемешать содержимое.

Перелить в открытую емкость количество, необходимое для нанесения, остаток плотно закрыть в заводской упаковке.

НАНЕСЕНИЕ.

Для получения равномерного слоя **Ризогард™ - 7510** наносить валиком. В процессе высыхания мембранообразователь из белого в тонком слое становится бесцветным. Не допускать образования подтеков и луж. При необходимости нанести 2-й слой.

Не допускается наносить **Ризогард™ - 7510** путем выливания на поверхность бетона.

Цвет	- жидкость белого цвета.		
Упаковка	канистры	- 20 кг	
Плотность (ГОСТ 28513 - 90)	- 1,00 ± 0,04 г/см³		
Содержание нелетучих веществ, (ГОСТ 12.1.014-84*)	- не менее 21%		
Реакционная способность:	+ 10° C	+ 20° C	+ 30° C
Время выдержки между слоями: не менее	4 часа	2 часа	1 час
Отверждение:			
Готов для пешеходных нагрузок	1 день	16 часов	12 часов
Полная нагрузка	3 дня	2 дня	1 день
Время высыхания до степени 3, (при + 20 ± 2°С) (ГОСТ 19007 - 73)	— не более 4 часов		

ХРАНЕНИЕ.

Допускается замораживание при транспортировке. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре не выше + 30 °С. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, тепла и влаги.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

12 месяцев с момента выпуска при условии хранения в оригинальной заводской упаковке, при температуре выше + 5° С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав случайно попал в глаза, органы дыхания или на кожные покровы, немедленно промойте теплой водой, при необходимости обратитесь к врачу.

В жидком состоянии мембранообразователь может загрязнять водные источники, его нельзя сливать в сточную канализацию и водоемы, а также недопустимо его проникновение в почву.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА.

По окончании работы инструмент вымыть водой. Высохший мембранообразователь можно снять только механически.

Вымыть руки и незащищенные участки кожи теплой водой с мылом.



**ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99**