



РИЗОПУР™ - 1700

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка с растворителем.

Однокомпонентная полиуретановая пропитка - грунтовка, содержащая растворитель.

ПРИМЕНЕНИЕ.

В системах покрытий пола **Ризокон™** в качестве пропитки или грунтовки минеральных оснований под полимерные покрытия пола на основе полиуретановых смол. Для обеспыливания и пропитки минеральных поверхностей, подвергающихся слабым механическим воздействиям.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Образует полуглянцевую поверхность;
- отличное проникновение в цементные поверхности;
- хорошее отверждение при низкой температуре;
- простота применения;
- можно наносить кистью, валиком, распылителем.

СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:

Пропитка минеральных оснований и грунтовка под полимерные покрытия.

Ризопур™ - 1700 -1 – 2 слоя - 0,3 ÷ 0,4 кг/м²;
(в зависимости от впитывающей способности основания).

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Если существует опасность капиллярного подъема грунтовых вод к основанию (увлажнение) — необходимо выполнить гидроизоляцию или пароизоляцию;
- прочность основания на сжатие — не менее 200 кгс/м²;
- бетонное основание (цементно-песчаная стяжка) должно иметь возраст не менее 28 суток;
- минимальная температура основания при нанесении покрытия - + 5 °С;
- максимальная температура основания при нанесении покрытия - + 30 °С;
- относительная влажность воздуха - не более 70 %;
- температура основания должна быть на 3°С больше измеренной точки росы.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Поверхность должна быть без повреждений, чистой, сухой (влажность не более 4%), без следов цементного молока, грязи, масла и не содержать непрочные и прилипшие частицы. Прочность основания на сжатие не менее 200 кгс/ кв.см. Прочность на отрыв - не менее 1,5Н/мм².

Для его подготовки применять такие методы как шлифовка, фрезеровка или дробеструйная обработка. После этого поверхность обеспылить. Пористые участки, раковины, выбоины, трещины, места перепадов (неровности) основания должны быть предварительно загрунтованы, отремонтированы и выровнены с помощью шпатлевки.

НАНЕСЕНИЕ.

Наносить малярным валиком, кистью тщательно втирая в основание. Равномерно распределять по поверхности, не допускать образования луж. На поверхность с высокой впитывающей способностью нанести состав повторно.

Внешний вид	- после полимеризации образуется однородная полуглянцевая пленка	
Упаковка	- металлическое ведро	- 20 кг.
Массовая доля нелетучих веществ (ГОСТ Р 52487-2005)	- не менее 50 %.	
Плотность	- $1,00 \pm 0,05$ г/см ³	
Условная вязкость , (при + 20° С), по вискозиметру ВЗ-4 (ГОСТ 8420-74)	- 30 - 70 секунд	
Реакционная способность время высыхания до степени 3, при + 20 ± 2° С, влажность воздуха 50% (ГОСТ 19007 – 73)	- не более 8 часов	
адгезия покрытия при отрыве от бетона (ГОСТ 28574-90)	- не менее 2 МПа	

ХРАНЕНИЕ.

Хранить в сухом помещении при температуре от + 5° С до + 30° С. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Емкости с частично использованным материалом должны быть плотно закрыты.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

6 месяцев с момента выпуска при условиях хранения в оригинальной заводской упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Продукт может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед началом работ нанесите защитный крем на открытые участки кожи. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав случайно попал в глаза, органы дыхания или на кожные покровы, немедленно промойте теплой водой и обратитесь к врачу. Материал является пожароопасным - не разрешается курить, работать с открытым огнем и пользоваться электронагревательными приборами вблизи места хранения материала и производства работ. При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания покрытия.

В жидком состоянии материал может загрязнять водные источники, его нельзя сливать в сточную канализацию и водоемы, а также недопустимо его проникновение в почву.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА.

Использовать органический растворитель для снятия незатвердевшего материала с инструмента. Застывший состав можно снять только механически. Вымыть руки и незащищенные участки кожи теплой водой с мылом.



**ООО «Спектральяс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99**