



РИЗОТОП™ - 2510

Сухие строительные смеси.

Сухая смесь серого цвета на основе цемента с наполнителем и функциональными добавками.

ПРИМЕНЕНИЕ.

Для адгезионного связывания свежей бетонной смеси со старым бетоном, применяется в промышленном и гражданском строительстве в качестве адгезива.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- однокомпонентная сухая смесь заводского изготовления;
- легкость приготовления раствора;
- пластичность;
- легкость применения при нанесении кистью, валиком, шпателем;
- экономичность;
- высокая адгезионная прочность свежего бетона к старому;
- удобство транспортирования и длительные сроки хранения без ухудшения свойств;
- пожаробезопасность, негорючесть, нетоксичность.

СЕРТИФИКАТЫ.

- Гигиеническое заключение центра Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Московской области № 50.99.16.574.П.27737.11.3 от 19.11.03 г.

СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ:

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Ризогард™ - 7601 | – 0,5 - 0,6 кг/м ² ; |
| Ризотоп™ - 2510 | – 0,5 - 0,7 кг/м ² ; |
| Ризотоп™ - 2210 | – 2,1 - 2,3 кг/м ² ; |
| Ризогард™ - 7510 | – 0,1 - 0,15 кг/м ² |

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Минимальная температура поверхности бетона при нанесении - + 5° С.
- Максимальная температура бетона при нанесении - +30° С.
- В течении 2 часов не допускать воздействия солнечных лучей на поверхности.
- Прочность при сжатии старого и свежего бетона должна быть не менее 20 МПа.
- Обязательно следить за временем жизни и укладки **Ризотоп™ - 2210**.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

Поверхность бетона увлажнить, очистить от пыли, грязи, жировых пятен и следов смазки. Очистку бетона производить абразивными материалами, а обеспыливание - промышленным пылесосом. Увлажнить поверхность старого бетона, после обеспыливания, кистью или валиком.

Не допускается образование луж воды на поверхности старого бетона!

СМЕШИВАНИЕ.

Вскрыть мешок, пересыпать сухую смесь в чистую тару, прилить 10 литров чистой воды к 25 кг смеси **Ризотоп™ - 2510** (400 мл воды на 1 кг смеси). Перемешать растворную смесь с помощью низкооборотистой (300 - 400 об/мин.) электродрели с винтовой насадкой в течение 5 минут.

После перемешивания растворная смесь должна иметь вязкую, сметанообразную консистенцию и не должна содержать комков.

НАНЕСЕНИЕ.

Наносить кистью, валиком, зубчатым шпателем на смоченную водой поверхность старого бетона. Оптимальная подвижность раствора сохраняется в течение 30 минут после перемешивания сухой смеси с водой. Свежий бетон должен быть нанесен на поверхность в течение 30 минут.

| | | |
|---|-----------------|---|
| Внешний вид | | - серый, цементный |
| Упаковка | мешки | - 25 кг |
| Соотношение компонентов | | - 1 кг на 0,4 л |
| Насыпная плотность | | - 1,1 кг/л |
| Расход (в зависимости от пористости старого бетона и толщины растворного слоя) | | - 0,5 - 0,7 кг/м ² (сухой смеси) |
| Текучесть раствора , (при 20 ± 5° С) | | - 30 минут |
| Механические свойства: | | |
| Адгезия свежего бетона к старому (ГОСТ 28574-90) | | - не менее 0,5 МПа |
| Прочность на изгиб | (ГОСТ 310.4-81) | - не менее 6,0 МПа (28 суток) |
| Прочность на сжатие | (ГОСТ 310.4-81) | - не менее 20 МПа (28 суток) |

ХРАНЕНИЕ.

Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от + 5° С до + 30° С. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, тепла и влаги. Рекомендуется хранить на поддонах или паллетах.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК.

6 месяцев с момента выпуска при условии хранения в оригинальной заводской упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Сухая смесь содержит цемент, который при длительном контакте с кожей раздражает ее и способен вызвать аллергические реакции. При работе с сухой смесью используйте перчатки, защитную одежду, респиратор, очки. При попадании сухой и растворной смеси в глаза, органы дыхания или на кожу, промойте теплой водой, при необходимости обратитесь к врачу. Недопустимо попадание сухой смеси в сточную канализацию и водоемы.

Не содержит вредных для здоровья веществ.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА.

Для снятия незатвердевшей смеси с инструмента промыть его водой. Застывший раствор можно снять только механически. Вымыть руки и незащищенные участки кожи теплой водой с мылом.



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99