

**Технические требования Forbo Allura Wood**

Свойства	Нормативы	Показатели		
Тип покрытия	EN 649	гетерогенное ПВХ-покрытие с экологически чистым защитным слоем из полиуретана		
Основа		стекловолокно		
Поверхность		PUR Pearl™: лаковое покрытие из полиуретана		
Рисунок		тиснение		
<b>ОБЩИЕ ДАННЫЕ:</b>				
Общая толщина покрытия	EN 428	2,50 см	2,2 см	
Классификация	EN 685	23/34/43	23/33/42	
Толщина защитного слоя	EN 429	0,7 см	0,55 см	
Вес	EN 430	3600 г/м <sup>2</sup>	3150 г/м <sup>2</sup>	
Размер плитки (ширина/длина) Authentic Woods	EN 427	120 см x 20 см		
Количество в коробке Authentic Woods		2,9 м <sup>2</sup> (12 шт.)		
Размер плитки (ширина/длина) Modern and Abstract woods	EN 427	100 см * 15 см	120 см * 20 см	130 см * 25 см
Количество в коробке Modern and Abstract woods		3,0 м <sup>2</sup> (20 шт.)	2,9 м <sup>2</sup> (12 шт.)	3,3 м <sup>2</sup> (10 шт.)
Размер плитки (ширина/длина) Traditional Woods	EN 427	100 см * 15 см		120 см * 20 см
Количество в коробке Traditional Woods		3,0 м <sup>2</sup> (20 шт.)		2,9 м <sup>2</sup> (12 шт.)
<b>ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ:</b>				
Пожаробезопасность	EN 13501-1	Класс Bfl - s1		
Воспламеняемость	DIN 4102	B 1		
Сопротивление скольжению	DIN 51130	Группа R 10		
Коэффициент истирания	EN 13893	≥ 0,3		
Шумопоглощение	ISO 140-8	6 децибел	5 децибел	
Электрическое сопротивление	EN 1815	< 2 кВ антистатик		
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА:</b>				
Остаточная деформация	EN 433	≤ 0,04 м		
Стабильность размеров	EN 434	≤ 0,05 %	≤ 0,01 %	
Термостойкость	DIN 12664	0,0145 м <sup>2</sup> К/W	0,0122 м <sup>2</sup> К/W	
Класс износостойкости	EN 660	T		
Светостойкость	ISO 105-B02	≥ 6		
Теплопроводность	EN 12524	0,25 Вт/м К		
Дезинфекция	ISO 8690	хорошая		
Устойчивость к пятнам	EN 423	очень хорошая		



СПЕКТРАЛЬЯНС

 ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8  
 тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99