



Технические требования MIPOLAM TROPLAN 100

ОПИСАНИЕ			
Общая толщина покрытия	EN 428	мм	2.00
Вес	EN 430	г/м ²	3300
Ширина/Длина рулона	EN 426	см/м.л	200/20
Размер плитки	EN 427	мм	608×608
КЛАССИФИКАЦИЯ			
Европейские нормы	EN 685/ EN 649		34-43
Классификация К	EN 685		К 5
Огнестойкость	EN 13501-1		В _{fl} -s1
Электрическое сопротивление	EN 1815 EN 1081	кВ Ω	< 2 антистатик > 10 ¹⁰
Сопротивление скольжению, сухое	EN 13893		≥ 0.3
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130		R9
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА			
Износостойкость	EN 660.1	мм	≤ 0.18
Группа износостойкости	EN 649 / EN 660		M
Размерная стабильность	EN 434	%	Рулон ≤ 0.4 Плитка ≤ 0.25
Остаточные впадины	EN 433	мм	0.02
Обработка поверхности			PUR
Термостойкость	NFX 10 021/ DIN 52 612	м ² К/В	0.01
Светостойкость	EN 20 105 - B02		≥ 6
Устойчивость к пятнам	EN 423		Хорошая



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99