



Технические характеристики Marmorette PUR / LPX

ОПИСАНИЕ	Стандарт	Ед. измерения	PUR 2,0 см	PUR 2,5 см		LPX 2,5 см		LPX 3,2 см
Артикулы покрытия			008					008
			019					019
			022	003	096	003	096	022
			023	007	098	007	098	023
			026	008	099	008	099	026
			040	018	100	018	100	040
			043	019	110	019	110	043
			045	020	111	020	111	048
			048	022	112	022	112	049
			049	023	113	023	113	050
			050	026	114	026	114	053
			053	032	115	032	115	055
			055	040	116	040	116	056
			056	043	121	043	121	059
			059	045	124	045	124	068
			068	048	125	048	125	070
			070	049	126	049	126	072
			072	050	127	050	127	073
			075	052	130	052	130	075
			098	053	131	053	131	076
			099	055	144	055	144	098
			100	056	146	056	146	099
			113	059	147	059	147	100
			115	068	148	068	148	113
			121	070	153	070	153	115
			125	072	154	072	154	121
			127	073	155	073	155	125
			146	075	157	075	157	127
			153	076	170	076	170	146
			171	086	171	086	171	153
								171
ОБЩИЕ ДАННЫЕ:								
Вес	EN 430	г/м ²	2400	2900	2900	3800		
Ширина/длина рулона	EN 426	м	20 - 31	20 - 31	20 - 31	20 - 31		
КЛАССИФИКАЦИЯ:								
Европейские нормы	EN 685	класс	23/32/41	23/34/42	23/34/42	23/34/42		
Огнестойкость	EN 13501-1	класс	С _{fl} -s1	С _{fl} -s1	С _{fl} -s1	С _{fl} -s1		
Электрическое сопротивление	EN 1815	кВ	2 антистатик					
Противоскольжение	BGR 181	группа	R 9	R 9	R 9	R 9		
Динамический коэффициент истирания	EN 13893	класс	DS	DS	DS	DS		
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА:								
Остаточная деформация	EN 433	см	0,07	0,08	0,08	0,10		
Звукоизоляция	ISO 140-8	дБ	3	4	4	6		
Термостойкость	EN 12667	м ² К/Вт	0,012	0,015	0,015	0,018		
Светостойкость	ISO 105-B02	класс	6	6	6	6		
Теплопроводность	EN 12524	Вт/м К	0,017	0,017	0,017	0,017		
Дезинфекция	ISO 8690	см	хорошая	хорошая	хорошая	хорошая		



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99