



### Технические требования ATTRACTION®

<b>ОПИСАНИЕ</b>			
Тип покрытия	гетерогенная виниловая плитка		
Бактерицидная и фунгицидная обработка	Sanasol®		
Общая толщина покрытия	EN 428	мм	5,00
Толщина истирающегося слоя	EN 429	мм	1,00
Вес	EN 430	г/м <sup>2</sup>	7400
Размер плитки	EN 427	мм	635×635
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ</b>			
Европейская классификация	EN 685/ EN 649		34-43
Классификация К			К 5
Огнестойкость	EN 13501-1		В <sub>fl</sub> -s1
Электрическое сопротивление	EN 1815 / NFP 62- 001	кВ	< 2 антистатик
Сопротивление скольжению, сухое	EN 13893		≥ 0,3
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130		R 10
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА</b>			
Износостойкость	EN 660.1	мм	≤ 0,08
Группа износостойкости	EN 649 / EN 660		T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0,25
Остаточные впадины	EN 433	мм	≤ 0,25
Звукоизоляция	EN ISO 717/2	дБ	4
Термостойкость	NFX 10 021/ DIN 52 612	м <sup>2</sup> К/В	0,02
Светостойкость	EN 20 105 - B02		≥ 6
Устойчивость к пятнам	EN 423		Хорошая



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8  
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99