



## Технические требования iQ Megalit

| ОПИСАНИЕ                                              |         |                  |                     |                 |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------|-----------------|
| Общая толщина покрытия                                | EN 428  | см               | 2,00                |                 |
| Вес 1 м <sup>2</sup>                                  | EN 430  | г/м <sup>2</sup> | 2690                |                 |
| Ширина/длина рулона                                   | EN 426  | см/м             | 200/15-23           |                 |
| плитка                                                | EN 427  | см               | 61 x 61             |                 |
| Дополнительное защитное покрытие                      |         |                  | PUR                 |                 |
| КЛАССИФИКАЦИЯ                                         |         |                  |                     |                 |
| Класс применения                                      | EN 649  |                  | 34/43               |                 |
| Показатели пожарной безопасности                      |         | Класс            | Г4; В2; РП1; Д3; Т2 |                 |
| Электрическое сопротивление                           | EN 1815 | кВ               | < 2 антистатик      |                 |
| Объемное электрическое сопротивление                  | EN 1081 | Ом               | ≥10 <sup>10</sup>   |                 |
| Противоскольжение                                     | BGR 181 | Группа           | R9                  |                 |
| Группа истираемости                                   |         | Группа           | T                   |                 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА                             |         |                  |                     |                 |
| Остаточная деформация                                 | EN 433  | см               | 0,02                |                 |
| Изменение линейных размеров                           | EN 434  | %                | рулон               | плитка          |
|                                                       |         |                  | 0,4                 | 0,25            |
| Использование для теплых полов                        |         | макс. 27° С      | возможен            |                 |
| Цветостойчивость                                      |         |                  |                     | да              |
| Устойчивость к воздействию влаги                      |         |                  |                     | да              |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках |         |                  |                     | без повреждений |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков   |         |                  |                     | без повреждений |
| Устойчивость к воздействию химических соединений      |         |                  |                     | устойчиво       |
| Санитарно-эпидемиологический сертификат               |         |                  |                     | да              |



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8  
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99